

# **ANRIN**

LEADING WATER

Underhålls  
information

Rännor i polymerbetong

# Underhållsinformation

## ANRIN produkter i polymerbetong

### Material egenskaper

Polymerbetong	
Polymerbetong	polyesterhartsbaserat med mineralaggregat, tillsatser
Tryckhållfasthet	≥ 90 N/mm <sup>2</sup>
Böjhållfasthet	≥ 22 N/mm <sup>2</sup>
Elasticitetsmodul	ca. 25 kN/mm <sup>2</sup>
Densitet	2.1 – 2.3 g/dm <sup>3</sup>
Värmebeständighet	100° C (permanent belastning)
Frostbeständighet	- 50° C
Vattentäthet	0 mm
Vatten absorption	0.05 %

### Underhåll och skötsel

Placeringen och grad av nedskräpning avgör hur ofta underhåll behöver utföras på produkten.

Tag bort galler och inspektera insidan av produkten och rengör med borste, spade eller vatten. Är ett sandfång installerat så tag upp hinken och töm/rengör den.

Inspektera galler, kant/kantförstärkning, eventuella infästningar och gavlar. Byt ut defekta delar.

För ytterligare support kontakta ANRIN-support på 010-209 9 209 eller via e-post: [info@anrin.se](mailto:info@anrin.se) så får du hjälp med ditt ärende.



ANRIN Nordic AB  
Telivägen 8  
149 42 NYNÄSHAMN  
Sverige

+46 (0)10-209 9 209  
[www.anrin.se](http://www.anrin.se)  
[info@anrin.se](mailto:info@anrin.se)